

产品信息

| | | | |
|---|------------|------------|----------------|
| 类别: | 牛皮纸胶带 | 型号: | JKT-20 |
| 胶带组成: | 离型剂: 有机硅 | 基 材: 牛皮纸 | 胶粘剂: 橡胶型压敏胶 |
| 性能指标: | | | |
| 指 标 | 单 位 | 标 准 | 检测标准 |
| 总厚度 | μ m | 135±10 | GB/T 7125-1999 |
| 初粘性 (滚球法) | 钢球号 | 12# | GB/T 4852-2002 |
| 180° 剥离强度 (对不锈钢板) | kN/m | ≥0.4 | GB/T 2792-1998 |
| | N/25mm | ≥10.0 | |
| 持粘性 (对不锈钢板) | h | ≥2.5 | GB/T 4851-1998 |
| 拉伸强度 | kN/m | ≥4.0 | GB/T 7753-1987 |
| | N/cm | ≥40 | |
| 断裂伸长率 | % | / | GB/T 7753-1987 |
| 特 性: 快速粘贴、手撕易断、固定牢固等 | | | |
| 用 途: 广泛用于轻重包装封箱, 纸品加工, 皮革接驳, 服装纺织粘毛等 | | | |
| 颜 色: 自然色 | | | |
| 运输及储存: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 半产品在搬运、贮存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射、冷冻和高温 ● 在温度 20℃~30℃, 湿度 50%~70%条件下, 保质期为 6 个月 | | | |
| 使用注意事项: 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染 | | | |
| 其 它: 符合欧盟 RoHS 指令的要求 | | | |
| 备 注: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本产品的性能指标是根据国标检测的结果, 在实际使用中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, <u>请务必在试用合格后再做大批量使用。</u> | | | |
| 编 制: CHEN | 审 核: ZHENG | 批 准: ZHOU | |
| 发行日期: 2010.07.01 | | 版 本: B/1 | |